

WEERFASEN

FASE	GEMIDDELDE TEMPERATUUR PER ETMAAL	HOE TE HANDELEN
1	<p> 4°C of hoger</p> <p> Niet meer dan 1 graad vorst (zie fase 2)</p>	<p>NIKS AAN DE HAND, LEKKER DOORWERKEN.</p>
2	<p> Tussen 0°C en 4°C</p> <p> Niet meer dan 2 graden vorst (bij veel wind zie fase 3)</p>	<p>DEK HET BETON AF.</p>
3	<p> Tussen 0°C en 4°C</p> <p> Meer dan 2 graden vorst</p>	<p>TOEPASSEN VAN VERWARMEDE BETONSPECIE OF WARMTE TOEVOEGEN TUSSEN BETON EN AFDEKKING. OF WERKEN MET CEMENT MET HOGERE AANVANGSSTERKTE OF VERLAGEN WATER-CEMENTFACTOR.</p>
4	<p> Beneden 0°C</p> <p> Niet meer dan 5 graden vorst</p>	<p>ZORG DAT DE TEMPERATUUR VAN HET BETON NIET DAALT ONDER 4°C.</p>
5	<p> Beneden 0°C</p> <p> 5 tot 10 graden vorst</p>	<p>GEBRUIK STOOM, HETE LICHT OF INFRAROODSTRALERS OM DE TEMPERATUUR OP TENMINSTE 4°C TE HOUDEN.</p>
6	<p> Beneden 0°C</p> <p> Meer dan 10 graden vorst</p>	<p>ALLEEN BETONSPECIE VERWERKEN ALS DE WERKPLEK VOLLEDIG MET ZEIL OMHULD IS ZODAT DE WARMTE NIET WEG KAN. DE TEMPERATUUR MOET MINIMAAL 8°C BLIJVEN.</p>

HOU DE WEERSVERWACHTING IN DE GATEN. BEL HET WEERBUREAU HWS 0900-9337 OF METEOFAX 0900-9726. OF VIA INTERNET: WWW.BOUWWEER.NL, WWW.COBOLW.NL OF WWW.WINTERSERVICE.NL

BETON NIET STORTEN TEGEN VLAKKEN MET EEN TEMPERATUUR LAGER DAN 0°C. SNEEUW EN IJSRESTEN VERWIJDEREN.



BETONKWALITEIT MAAK JE MET ELKAAR